















Produkteigenschaften										
Format [mm]	Trendtime 1	Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 6	Trendtime 8	Trendtime 9				
	Flechtmuster	Stabmixmuster	Miniwürfel-Muster	Old Block-Muster	Würfel-Muster					
	2010 x 130 x 13	570 x 95 x 10,5	2010 x 160 x 13	2200 x 185 x 13	1882*x 190 x 15	2087 x 185 x 14	2200 x 185 x 14	2176 x 185 x 14	2200 x 215 x 14	1910 x 185 x 14
Nutzschicht	ca. 3,6 mm	ca. 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 4 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm	ca. 3,6 mm
<b>Verpackung</b>	9 Elemente	20 Elemente	9 Elemente	9 Elemente	8 Elemente	8 Elemente	8 Elemente	8 Elemente	8 Elemente	8 Elemente
Paket: m <sup>2</sup> /kg	2,352 / 17,1	1,083 / 5,40	2,894 / 19,40	3,663 / 29,304	2,861 / 26,40	3,089 / 23,56	3,256 / 24,832	3,22 / 24,6	3,784 / 28,864	2,827 / 24,6
PaLETTE: m <sup>2</sup> /kg	40 Pakete	36 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete	32 Pakete
	94,07 / 684,00	38,99 / 194,40	92,621 / 620,64	117,22 / 937,73	91,55 / 844,80	98,842 / 753,92	104,192 / 794,624	103,055 / 787,2	121,088 / 923,648	90,458 / 787,2
<b>Garantie</b>	25 Jahre					Hinweise				
*	Andere Formate und eine Kurzlänge pro Paket möglich					-Technische Änderungen vorbehalten -Reinigung und Pflege siehe Anleitung				

Produktkennzeichnungen						Toleranzen (EN 13489)			
        						Nur lackierte Produkte		Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
								Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
								Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
								Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
								Querkrümmung über die Breite (≤ 0,1 %)	≤ 0,08 %
								Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
								Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 - 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften											
		Prüfnorm	Bewertung								
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen								
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen								
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	<table border="1"> <tr> <td>Trendtime 1 / 4 / 6</td> <td>0,087 m<sup>2</sup>K/W</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 3</td> <td>0,070 m<sup>2</sup>K/W</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 8</td> <td>0,1 m<sup>2</sup>K/W</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 9</td> <td>0,093 m<sup>2</sup>K/W</td> </tr> </table>	Trendtime 1 / 4 / 6	0,087 m <sup>2</sup> K/W	Trendtime 3	0,070 m <sup>2</sup> K/W	Trendtime 8	0,1 m <sup>2</sup> K/W	Trendtime 9	0,093 m <sup>2</sup> K/W
Trendtime 1 / 4 / 6	0,087 m <sup>2</sup> K/W										
Trendtime 3	0,070 m <sup>2</sup> K/W										
Trendtime 8	0,1 m <sup>2</sup> K/W										
Trendtime 9	0,093 m <sup>2</sup> K/W										
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm								
	Trittschall	ISO 717-2	<table border="1"> <tr> <td>Trendtime 1 / 4 / 6 / 8 / 9</td> <td>12 db (auf Akustik-Protect 100)</td> </tr> <tr> <td>Trendtime 3</td> <td>14 db (auf Akustik-Protect 100)</td> </tr> </table>	Trendtime 1 / 4 / 6 / 8 / 9	12 db (auf Akustik-Protect 100)	Trendtime 3	14 db (auf Akustik-Protect 100)				
Trendtime 1 / 4 / 6 / 8 / 9	12 db (auf Akustik-Protect 100)										
Trendtime 3	14 db (auf Akustik-Protect 100)										
	Entsorgung	Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich									

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften					
		Prüfnorm	Bewertung		
			Naturöl	Naturöl (sägerau)	Lack
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	46 SRT (SRV nass) 103 SRT (SRV trocken)	57 SRT (SRV nass) 99 SRT (SRV trocken)	29 SRT (SRV nass) 51 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten bei schwimmender Verlegung Brandverhalten bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1 EN 13501-1	D <sub>f</sub> s1 D <sub>f</sub> s1		
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 4	Kennwert 4	Kennwert 5
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	n.n.		
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 10	R 13	R 9

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_DE_2016
Datum:	01.05.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2016

Freie Sortierung nach EN 13489				
Sortiment:	Landhausdiele			
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht			
Ausführung:	Trendtime 1			Trendtime 3
Holzart:	Bambus	Eiche	Lignia	Eiche
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Phyllostachys pubescens	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Pinus Radiata	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Herkunft:	CN	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ	NZ	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-TT1-BAM	ER-TT1-EI	ER-TT1-LIG	ER-TT3-EI
	Version 1 2011	Version 5 2011	Version 1 2014	Version 2 2012
	N2	N2	N2	A3
Sortierung:	Natur	Select	Natur	Living
Gesunder Splint	-	nicht zulässig	-	zulässig: bis 25 mm
Äste (fest verwachsen)	-	zulässig: bis 15 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm
Durchfalläste	-	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm
Punktäste	-	zulässig: Katzenpfoten	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 1x100 mm
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	-	zulässig	nicht zulässig	zulässig
Faserneigung	-	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	-	nicht zulässig	-	-
Markstrahlen	-	zulässig	-	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: leichte Farbunterschiede	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	zulässig	zulässig	-	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile				
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.				
Bemerkung				
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.				

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_DE_2016	
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>	
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2016	Seite 1 von 4

Freie Sortierung nach EN 13489					
Sortiment:	Landhausdiele				
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht				
Ausführung:	Trendtime 4				
Holzart:	Eiche	Kirschbaum, amerikanisch	Nussbaum, amerikanisch		
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Prunus serotina Ehrh. / PRSR	Juglans nigra L. / JGNG		
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ	US	US		
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ES-LH-TT4-EI		ER-TT4-KIR ami.		ER-TT4-SWN
	Version 10 2015		Version 2 2012		Version 4 2013
	N4	N6	N2	N2	N4
Sortierung:	Living	Rustikal	Natur	Natur	Living
Gesunder Splint	zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 80 mm	zulässig	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 50 mm
Durchfalläste	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 25 mm
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig: bis 1x200 mm	zulässig: bis 8x400 mm	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	-	zulässig	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Blitzrisse	zulässig: in Ästen	zulässig	nicht zulässig	-	zulässig: in Ästen
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	zulässig	-	-	-
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	-	-
Farbunterschiede	zulässig: helle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farben	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	-	-	-	-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile					
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.					
Bemerkung					
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.					

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_DE_2016		
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>		
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2016	Seite 2 von 4	

Freie Sortierung nach EN 13489			
Sortiment:	Landhausdiele		
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht		
Ausführung:	Trendtime 6		Trendtime 8
Holzart:	Eiche		Eiche
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus mongolica / OCXJ
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ		CN, RU
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-EI	ER-LH-EI	ER-TT8-EI
	Version 5 2013	Version 5 2013	Version 4 2015
	N3	N4	N8
Sortierung:	Natur	Living	Classic
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 50 mm	zulässig
Durchfalläste	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 35 mm	zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig: bis 2x200 mm	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	zulässig	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig: Sternrisse in Ästen	zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Markstrahlen	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: helle Farbtöne	zulässig: helle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne
Weißstreifigkeit	-	-	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile			
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.			
Bemerkung			
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.			

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_DE_2016
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.02.2016	Seite 3 von 4

Freie Sortierung nach EN 13489					
Sortiment:	Landhausdiele				
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht				
Ausführung:	Trendtime 9				
Holzart:	Eiche				
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE				
Herkunft:	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ				
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-L-FM-EI	ER-L-M-EI	ER-L-SB-EI	ER-L-HS-EI	ER-LH-WO-EI
	Version 1 2012	Version 1 2012	Version 1 2013	Version 6 2014	Version 3 2012
	Flechtmuster	Stabmix	Miniwürfel-Muster	Old Block-Muster	Würfeloptik
Sortierung:	Natur	Living	Natur	Living	Living
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	nicht zulässig	zulässig: bis 25 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 25 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig: bis 15 mm	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 10 mm
Punktäste	zulässig: bis 2 mm	zulässig: Katzenpfoten	zulässig: bis 5 mm	zulässig	zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	zulässig	zulässig: bis 15 mm	zulässig	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 25 mm
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig: in Ästen
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	-	-	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	-	-
Faserneigung	nicht zulässig: starke Flader	zulässig	zulässig: gerade Flader	zulässig	zulässig
Gesunder Kern	-	zulässig	-	-	nicht zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig	zulässig: einheitliche, braune Farbtöne	zulässig	zulässig: geringe Farbunterschiede
Weißstreifigkeit	-	zulässig	zulässig	zulässig	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile					
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.					
Bemerkung					
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.					

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_DE_2016		
Datum:	01.03.2013	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>		
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2016	Seite 4 von 4	